



PASSPORT/ПАСПОРТ № 202007263

AMINOL MOTOTECH 2T

Batch /Партия №: 2007263

Tank / Резервуар №: T41.1

No	Parameter Наименования показателей	Test Method Метод испытания	Limit Норма	Result Фактически
1	Appearance Внешний вид	Visual Визуальный	Bright & Clear Прозрачный	Bright & Clear Прозрачный
2	Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s, min Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, не менее	ГОСТ 33 ASTM D 445	6,0	8,132
3	Viscosity index Индекс вязкости	ГОСТ 25371 ASTM D 2270	95	101
4	Water contents, % Содержание воды, %	ГОСТ 2477	None Отсутствие	None Отсутствие
5	Flash Point, COC, °C, min Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не менее	ГОСТ 4333 ASTM D 92	200	224
6	Pour Point, °C, max Температура застывания, °C, не более	ГОСТ 20287 ASTM D97	-15	-15
7	Copper strip Corrosion, rating, max Коррозия медной полосы, рейтинг, не более	ASTM D130	2b	2b
8	TBN, mg KOH/g, min Щелочное число mg KOH на 1g масла, не менее	ГОСТ 11362 ASTM D 2896	0,8	0,92
9	Color Цвет на колориметре ЦНТ	ГОСТ 20284 ASTM D 1500	Test & Report Тест и Отчет	4,8
10	Density at 20°C, g/cm ³ Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 3900 ASTM D4052	Test & Report Тест и Отчет	0,8797

Head of Laboratory
Начальник Лаборатории

Nəsirova Məleykə

Date :
Дата изготовления:

22.07.2020

Signature
подпись

